

**COMO PREPARAR LA MADERA PARA APLICAR EL LASUR PROTECTOR AL AGUA**



El Lasur es un producto a poro abierto, tiene terminación semi-mate o satinado bajo y es el que más se asemeja a la madera natural.

Preparación de la madera

**Maderas usadas :** Para preparar la madera, primero debe estar seca y limpia, se lija o cepilla ( con cepillo de cedra) la misma según su estado ( siempre en el sentido de la veta de la madera) y en las zonas que peor se encuentre se aconseja limpiarla previamente con un paño mojado en disolvente para eliminar las impurezas que tenga la madera ( táninos) o con chorro de agua a presión.

Si la madera está muy grisácea, es señal de posible comienzo de pudrición, para aclarar su color podemos frotar la misma con un paño mojado en agua oxigenada, que limpia el poro y devuelve un aspecto más natural a la madera.

**Maderas nuevas :** Es conveniente que para maderas nuevas muy frondosas, una vez lijada la madera y limpia ( siempre en el sentido de la veta de la madera), aplique una mano del Impregnante Protector Antitaninos, especialmente recomendado para el tratamiento preventivo de la madera como bloqueo contra las manchas negras que producen los taninos y el crecimiento de agentes externos que derivan en la pudrición de la madera. ( hongos del azulado e insectos xilófagos).

Posteriormente se aplica una mano del producto Lasur Protector al Agua siempre en el sentido de la veta de la madera y a continuación una vez seco la segunda mano en el mismo color o en Transparente si no queremos afianzar y subir el tono de la madera en su resultado final.



**" Nuestra experiencia al servicio del cliente "**

**PAORGA...tu fábrica de barnices**